



France ALU FILM

Zone Industrielle

60730 SAINTE GENEVIEVE

TEL : 03.44.08.60.82 / 03.44.08.95.64

FAX : 03.44.08.60.83

[www.francealufilm.fr](http://www.francealufilm.fr)

LE 18/07/2011

## FILM ETIRABLE PVC A USAGE ALIMENTAIRE

### FICHE TECHNIQUE

PROPRIETE	UNITE	METHODE	VALEUR
<b><u>Caractéristiques générales</u></b>			
Longueur	m		300/500/1500
Largeur	cm		30/45/60
Couleur			rose/violet/champagne
Epaisseur	μ		8
Diamètre mandrin inter.	cm		4.2 /5.2/7.6
<b><u>Caractéristiques mécaniques</u></b>			
FORCE	N/mm2	ASTM D882	>24
Sens machine			
ELONGATION	%	ASTM D882	115 mini
FORCE	N/mm2	ASTM D882	>25
Sens travers			
ELONGATION	%	ASTM D882	144 min.
<b><u>Perméabilité</u></b>			
Transmission oxygene	cm3/m2/24h	ASTM	8500-16000
Transmission CO2	cm3/m2/24h	ASTM	40000-100000
Transmission vapeur d'eau	g/m2/24h	ASTM	650
Antibuée	seconde		55
<b><u>Migration</u></b>			
Migration Globale	mg/ dm <sup>2</sup>	LNE	< 10 +/- 3
Migration Spécifique DEHA	mg / kg	LNE	17 (limite=18mg)

### **DECLARATION DE CONFORMITE**

Film en accord avec l'ensemble des normes alimentaires en vigueur au plan Français et Européen pour le contact alimentaire et pour les constituants autorisés rentrant dans la composition de ce matériau (Directive 2002/72/CE, 2004/01/CE, 2004/19/CE, 2005/78/CE, 2007/19/CE, 2008/39/CE et la note d'information de la DGCCRF n°2004-64 et Règlement CE n°10/2011 du 14/01/2011).

Convient pour le contact avec les aliments tels que fromages, viandes, fruits et légumes, chocolats, plats cuisinés, féculents...

Ne convient pas pour le contact avec les aliments 100% gras et les matières grasses constituées d'émulsions d'eau dans l'huile (beurre et margarine par ex.).

Conditions extrêmes d'utilisation des aliments emballés : -30°/+120°

Conditions idéales de stockage : 15/20°C à l'abri de l'humidité.

(Les propriétés peuvent être modifiées dans des conditions de stockage extrêmes.)

**FILM SANS PHTALATE ET SANS BISPENOL A**

**NE PAS UTILISER DANS UN FOUR CLASSIQUE.**

**NE PAS METTRE EN CONTACT DIRECT AVEC LES ALIMENTS DANS UN MICRO-ONDES.**

**TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**

TOLERANCES D'EXTRUSION : LONGUEUR/LARGEUR/EPAISSEUR +/- 5%